

Сертификат качества

Гипс медицинский

ТУ 5744-003-33494550-15

1. Остаток на сите 02мм – 0%
2. Водогипсовое соотношение – 71%
3. Сроки схватывания:
начало- не ранее 6 минут
конец не позднее 30 минут
4. Прочность образцов – балочек через 2 часа:
на изгиб – не менее 2Мпа
на сжатие – не менее 4Мпа

По ГОСТ 125-79 гипс медицинский соответствует марке Г-4, нормальным срокам твердения и III степени помола.

5. Срок годности 12 месяцев со дня производства

По ГОСТ 125-79 Условное обозначение медицинского гипса Г-4 Б III

Материал прошел контроль уровня радиоактивности и соответствует ГОСТ №30101-94 «Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов». Относится к I классу.

Главный технолог

Представитель ТД «СтройРесурс»



Т.Ф. Хаджимустафов

Розов И.С.